

Adhesivo cementoso, especialmente fino y sin deslizamiento vertical, para la colocación de baldosas cerámicas absorbentes en interiores.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Encolado para interiores de baldosas y mosaicos cerámicos, monococción, bicocción, en pavimentos y paredes, sobre superficies cementosas o sobre yeso (previa aplicación de una imprimación específica) y paredes de ladrillo.

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: 4-6 horas.

Tiempo abierto: 15-20 minutos.

Ejecución de juntas:

en pared: 3-6 horas / en pavimento: 24 horas.

Transitabilidad: 24 horas.

Puesta en ejercicio: aprox. 14 días.

Color: gris y blanco.

Aplicación: llana dentada nº 4, 5, 6 ó 10.

Almacenamiento: 12 meses.

Consumo: 2-6 kg/m².

Presentación: sacos de 25 kg.



Mapeiset ha obtenido el marcado CE, comprobado por el certificado ITT nº 4005958 emitido por el laboratorio Applus Certification Technological Center de Bellaterra, Barcelona (España).

MAPESET

Adhesivo cementoso superblanco para revestimientos cerámicos, sin deslizamiento vertical y con tiempo abierto prolongado (espesor del adhesivo hasta unos 15 mm).

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Encolado de revestimientos de mosaico cerámico, de baldosas cerámicas de cualquier tipo (de pequeño formato en exteriores, de cualquier formato en interiores) sobre paredes tradicionales con revocos cementosos, paredes de paneles cartón-yeso rígidamente fijados y, soportes de yeso previa imprimación específica.

Nota: Particularmente indicado para la colocación de revestimientos cerámicos en diagonal o de arriba hacia abajo, incluso sin el empleo de distanciadores. Idóneo para el encolado de baldosas con reverso muy trellado o ahuecado y para la colocación sobre soportes y revocos irregulares, sin nivelar previamente, hasta un espesor de 15 mm.

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: más de 8 horas.

Tiempo abierto: 30 minutos.

Realización de las juntas:

en pared: 4-8 horas / en pavimento: 24 horas.

Transitabilidad: 24 horas.

Puesta en servicio: aprox. 14 días.

Color: blanco.

Aplicación: llana dentada de los números 4, 5, 6 ó 10.

Almacenamiento: 12 meses.

Consumo: 1,2 kg/m² por mm de espesor.

Presentación: sacos de 25 kg.



Tixobond White ha obtenido el marcado CE, comprobado por el certificado ITT nº 25040602/Gi (TUM) emitido por el laboratorio Technische Universität München (Alemania)

TIXOBOND WHITE

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Encolado en interiores y exteriores, en suelos y paredes, de baldosas y mosaicos cerámicos de cualquier tipo, sobre paredes tradicionales con revocos cementosos, soleras cementosas, recrecidos de anhidrita y paredes de yeso (previa imprimación específica), paredes pintadas en interiores siempre que la pintura esté bien anclada, viejos pavimentos de mármol e hidráulicos (formato máximo 900 cm²) y estructuras de hormigón bien curado.

Encolado en depósitos y piscinas de baldosas y mosaicos de cerámica de cualquier tipo (formato máximo de las baldosas 300 cm² y soportes de dimensiones estables).

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: más de 8 horas.

Tiempo abierto: ≥30 minutos.

Realización de las juntas:

en paredes: 4-8 horas / en pavimentos: 24 horas.

Transitabilidad: aprox. 24 horas.

Puesta en servicio: aprox. 14 días.

Colores: gris y blanco.

Aplicación: con llana dentada de los números 4, 5 ó 6.

Almacenamiento: 12 meses.

Consumo: 2-5 kg/m².

Presentación: sacos de 25 kg y cajas de 4x5 kg.



Adesilex P9 ha obtenido el marcado CE comprobado por los certificados ITT nº 5468102.101 (SFV) emitido por el laboratorio Süreiltesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel (Alemania)

ADISELEX P9

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable, especialmente para baldosas de cerámica y material pétreo: especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico y piedra natural de gran formato (espesor del adhesivo de 3 a 15 mm).

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Encolado en interiores y exteriores, en suelos y paredes, de baldosas y mosaicos de cerámica de cualquier tipo y formato, de material pétreo (siempre que sea estable a la humedad), sobre paredes tradicionales con revoco cementoso, soleras cementosas, recrecidos de anhidrita y paredes de yeso (previa imprimación específica), paredes interiores de bloques de hormigón celular, cartón-yeso, pavimentos con calefacción, paredes pintadas en interiores siempre que la pintura esté bien anclada, viejos pavimentos de mármol, hidráulicos y de cerámica, soportes impermeabilizados con Mapelastic, Mapelastic Smart o Mapegum WPS, sobre estructuras de hormigón adecuadamente madurado.

Nota: indicado para la colocación de pavimentos sometidos a tráfico intenso y a fuertes solicitaciones.

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: más de 8 horas.

Tiempo abierto: ≥40 minutos.

Realización de las juntas:

en paredes: 4-8 horas / en pavimentos: 24 horas.

Transitabilidad: aprox. 24 horas.

Puesta en servicio: aprox. 14 días.

Deformabilidad según la EN 12002: S1 - deformable.

Colores: gris y blanco.

Aplicación: con llana dentada de los números 4, 5 ó 6.

Almacenamiento: 12 meses.

Consumo: 1,2 kg/m² por mm de espesor.

Presentación: sacos de 25 kg.



Keralflex Maxi ha obtenido el marcado CE, comprobado por el certificado ITT nº 25040269/Gi (TUM) emitido por el laboratorio Technische Universität München (Alemania)

KERAFLEX MAXI

Adhesivo cementoso monocomponente de altas prestaciones, altamente deformable, con deslizamiento vertical nulo, y tiempo abierto prolongado, de altísimo rendimiento, fácil trabajabilidad, para baldosas cerámicas y materiales pétreos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Encolado en interior y exterior, en pared y en pavimentos, de baldosas y mosaicos cerámicos de cualquier tipo y formato, de materiales pétreos (con tal que sean estables e insensibles a la humedad) sobre paredes tradicionales con revocos cementosos, recrecidos cementosos de anhidrita y paredes de yeso (previa específica imprimación), paredes interiores de bloques de hormigón celular, cartón-yeso, pavimentos calefactantes, paredes interiores pintadas, siempre que la pintura esté bien adherida, viejos pavimentos de mármol, baldosas y cerámica, soportes impermeabilizados con membranas impermeabilizantes y antifractura MAPEI.

Nota: Particularmente indicado, dada su elevada deformabilidad, para el encolado de soportes deformables (compensado marino, conglomerados de madera -siempre que sean suficientemente estables a la humedad- viejas soleras de madera, etc.), hormigón o recrecidos cementosos no completamente madurados y para la colocación en fachada, balcones, terrazas, enlosados de solariums, sujetos a irradiación solar directa y a gradientes de temperatura. Ultraflex S2 Mono contribuye también a la reducción del ruido por pisadas.

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: más de 8 horas.

Tiempo abierto: 30 min.

Realización de las juntas:

en pared: 4-8 horas / en pavimento: 24 horas.

Transitabilidad: aprox. 24 horas.

Puesta en servicio: 14 días.

Deformabilidad según EN 12002: S2 - altamente deformable.

Prestaciones según ISO 140 y EN 20140:

reducción acústica ΔLw: 9 dB / índice de evaluación del nivel de ruido por pisadas normalizado Lnw: 64 dB.

Certificado nº 5760-05-2 Institut für Lärmschutz.

Color: gris.

Aplicación: llana dentada de los números 4, 5, 6 ó 10.

Almacenamiento: 12 meses.

Consumo: 0,9 kg/m² por mm de espesor, equivalente a 1,5-2,5 kg/m².

Presentación: sacos de 15 kg.



Ultraflex S2 Mono ha obtenido el marcado CE, comprobado por el certificado ITT nº 25050505/Gi (TUM) emitido por el laboratorio Technische Universität München (Alemania)

ULTRAFLEX S2 MONO

Mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente con DropEffect® y antimoho, con tecnología BioBlock®.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Rejuntado en interior y exterior de pavimentos y revestimientos de cerámica de cualquier tipo (bicocción, monococción, kinker, gres porcelánico, etc.), terracota, material pétreo (piedras naturales, mármol, granito, aglomerados, etc.) mosaico vitro y de mármol. Asegura una absoluta uniformidad de color, no genera eflorescencias en la superficie, seca rápidamente y permite además, un rápido uso del pavimento y del revestimiento. La tecnología BioBlock® aplicada a este producto impide, en presencia de humedad, la formación y la proliferación de diversos tipos de moho sobre la superficie del rejuntado. Además, el uso de especiales aditivos hidrofobizantes (tecnología DropEffect®) permite obtener rejuntados caracterizados por una elevada hidrorrepelencia y, además, menos ensuciables y con una excelente durabilidad. Ideal para el relleno de juntas en fachadas exteriores, balcones, terrazas, piscinas, baños y cocinas; particularmente indicado para el relleno de pavimentos en supermercados, braserías, restaurantes, aeropuertos y locales públicos.

DATOS TÉCNICOS:

Duración de la mezcla: 20-25 minutos.

Tiempo de espera antes del acabado: 15-30 minutos.

Servicio: aprox. 3 horas.

Puesta en ejercicio: después de 24 horas (48 horas para vasos y piscinas).

Colores disponibles: 26.

Aplicaciones: llana de goma MAPEI o rasqueta.

Acabado: esponja Mapei o de Scotch-Brite®.

Almacenaje: 12 meses (sacos), 24 meses (Alupack).

Consumo: según las dimensiones de la junta. Ver tabla en la página 39.

Envases: sacos de 23 kg y cajas de 4x5 kg Alupack, según el color.



ULTRACOLOR PLUS



Adhesivo blanco o gris para la colocación de baldosas cerámicas porosas sobre soportes cementosos absorbentes y completamente endurecidos en ambientes internos secos o húmedos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Colocación de baldosas cerámicas y mosaico cerámico en suelos y paredes, sobre soleras de colocación y enfoscados de mortero de cemento y mortero bastardo. Espesores de hasta 10 mm. Uso interior.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 6 horas.
- Tiempo abierto: ≥20 minutos EN 1346.
- Tiempo ajuste: ≥20 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 8 horas / en pavimentos: 24 horas.
- Transitabilidad: aprox. 24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 7 días.
- Agua de amasado: 7 l/1 saco de 25 kg.
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Espesor máximo realizable: ≤ 10 mm.
- Conformidad: C1 para interiores.
- Color: premezclado blanco o gris.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: 2,5 - 4 kg/m² por m².



KERABEN 01

Adhesivo blanco o gris de elevada adhesión y deslizamiento vertical nulo para la colocación de hasta 15 mm de espesor de baldosas cerámicas sobre soportes cementosos en interiores y exteriores. Idóneo para la colocación en diagonal.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Colocación de baldosas cerámicas y mosaico cerámico en suelos y paredes, sobre soleras de colocación y enfoscados de mortero de cemento y mortero bastardo. Espesores de hasta 15 mm. Uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 4 horas.
- Tiempo abierto: ≥30 minutos EN 1346.
- Tiempo ajuste: ≥30 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 8 horas / en pavimentos: 24 horas.
- Transitabilidad: aprox. 24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 7 días.
- Agua de amasado: 7,7 l/1 saco de 25 kg blanco / 7,6 l/1 saco de 25 kg gris .
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Espesor máximo realizable: ≤ 15 mm.
- Conformidad: C1 TE EN 12004.
- Color: premezclado blanco o gris.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: 2,5 - 5 kg/m².
- Deslizamiento vertical: ≤ 0,5 mm EN 1308.



KERABEN TOP 15

Adhesivo blanco o gris de alta resistencia y deslizamiento vertical nulo para la colocación de hasta 10 mm de espesor de baldosas cerámicas de cualquier tipo sobre soportes cementosos en interiores y exteriores. Idóneo para baldosas de baja porosidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Colocación de baldosas cerámicas y mosaico cerámico en suelos y paredes interiores y exteriores; gres porcelánico en interiores; sobre soleras de colocación y enfoscados de mortero de cemento y mortero bastardo. Espesores de hasta 10 mm.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 4 horas.
- Tiempo abierto: ≥30 minutos EN 1346.
- Tiempo ajuste: ≥30 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 8 horas / en pavimentos: 24 horas.
- Transitabilidad: aprox. 24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 7 días.
- Agua de amasado: 7,6 l/1 saco de 25 kg blanco / 7,2 l/1 saco de 25 kg gris .
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Espesor máximo realizable: ≤ 10 mm.
- Conformidad: C2 TE EN 12004.
- Color: premezclado blanco o gris.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: 2,5 - 4 kg/m².
- Deslizamiento vertical: ≤ 0,5 mm EN 1308.



KERABEN 30

Adhesivo blanco o gris de elevada deformabilidad para la colocación incluso en superposición y de hasta 10 mm de espesor en suelos y paredes de baldosas cerámicas de cualquier tipo y piedras naturales estables. Idóneo para gres porcelánico y para suelos radiantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Colocación de baldosas cerámicas de cualquier tipo, gres porcelánico, mosaico vítreo y cerámico en suelos y paredes, sobre soleras de colocación y enfoscados de mortero de cemento y mortero bastardo; hormigones prefabricados o vertidos en obra; suelos y recubrimientos existentes de baldosas cerámicas, terrazo, piedras reconstituídas, gres porcelánico; suelos radiantes; paredes de bloques de hormigón; hormigón celular; placas de yeso laminado. Espesores de hasta 10 mm. Uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 4 horas.
- Tiempo abierto: ≥30 minutos EN 1346.
- Tiempo ajuste: ≥30 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 8 horas / en pavimentos: 24 horas.
- Transitabilidad: aprox. 24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 7 días.
- Agua de amasado: 6,7 l/1 saco de 25 kg blanco / 6,1 l/1 saco de 25 kg gris .
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Espesor máximo realizable: ≤ 10 mm.
- Conformidad: C2 E EN 12004.
- Color: premezclado blanco o gris.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: 2,5 - 4 kg/m².
- Deslizamiento vertical: ≤ 0,5 mm EN 1308.



KERABEN TOP FLEX

Junta de colocación extrafina monocomponente de alta resistencia, elevada dureza, reducida absorción de agua, idónea para el rejuntado de alta resistencia de 0 a 4 mm de gres porcelánico, cerámicas, mosaico, piedras naturales en interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Rejuntado de 0 a 4 mm de alta resistencia, acabado extrafino, elevada dureza y reducida absorción de agua; de gres porcelánico, baldosas cerámicas, klinker, barro, mosaico vítreo y cerámico, piedras naturales, materiales reconstituídos y mármoles en suelos y paredes interiores y exteriores, en ambientes de alto tráfico, piscinas, incluso en zonas sujetas a cambios bruscos de temperatura y hielo.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 90 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 3-8 horas / en pavimentos: 24-48 horas (adhesivo fraguado normal), 3-6 horas (adhesivo fraguado rápido).
- Anchura de juntas: 0-4 mm.
- Transitabilidad: aprox. 12-24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 3 días.
- Agua de amasado: 1,8 l/1 saco de 25 kg.
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Conformidad: CG2 EN 13888.
- Colores disponibles: jazmín , gris hierro , antrazita , beige bahama  y blanco . Otros colores consultar.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: ver ficha técnica.



KERABEN JOINT 0-4

Junta de colocación de acabado fino monocomponente de alta resistencia, elevada dureza, reducida absorción de agua, idónea para el rejuntado de 2 a 12 mm de gres porcelánico, cerámicas, piedras naturales en interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Rejuntado de 2 a 12 mm de alta resistencia, acabado fino calibrado y reducida absorción de agua; de gres porcelánico, baldosas cerámicas, klinker, barro, mosaico vítreo y cerámico, piedras naturales, materiales reconstituídos y mármoles en suelos y paredes interiores y exteriores, en ambientes de alto tráfico, piscinas, incluso en zonas sujetas a cambios bruscos de temperatura y hielo.

DATOS TÉCNICOS:

- Duración de la mezcla: ≥ 120 minutos.
- Ejecución de juntas: en paredes: 3-8 horas / en pavimentos: 24-48 horas (adhesivo fraguado normal), 3-6 horas (adhesivo fraguado rápido).
- Anchura de juntas: 2-12 mm.
- Transitabilidad: aprox. 12-24 horas.
- Puesta en servicio: aprox. 3 días.
- Agua de amasado: 6,5 l/1 saco de 25 kg.
- Temperaturas límite de aplicación: de +5º a +35º C.
- Conformidad: CG2 EN 13888.
- Colores disponibles: jazmín , gris hierro , antrazita , beige bahama  y blanco . Otros colores consultar.
- Almacenamiento: 12 meses en envase original sin abrir en lugar seco
- Consumo*: ver ficha técnica.



KERABEN JOINT 2-12

* El consumo es un dato que puede variar en función de las características del soporte y del dorso de las baldosas.