

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Gres extrusionado de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, no esmaltado
Unglazed extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	RESULTADOS RESULTS Albarracín, Natural, Onix	RESULTADOS RESULTS Sahara Slim
ISO 10545-2	 Dimensiones /Sizes Longitud y anchura / Lenght and width Espesor /Thickness Rectitud de los lados /Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 1,5% ± 1,0% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorptionw	≤ 3%	< 3%	< 3%
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Braking strength	≥ 1100 N	> 2000 N	> 1600 N
		Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm2	> 23 N/mm ²
ISO 10545-6	 Resistencia a la abrasión profunda / Deep abrasion resistance	≤ 275 mm3	< 275 mm3	< 275 mm3
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada /Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos /Chemical resistance	min. clase B / min. class B	clase A / class A	clase A / class A
DIN 51130	 Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R12	R12
DIN 51097	 Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) / Anti-Slip Resistance (barefoot)	-	C	C
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	exigida (C.T.E) / required (C.T.E)	clase 3 / class 3	clase 3 / class 3

Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, así como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior.
It is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use.

Junta recomendada 6 - 10 mm.
Joint between pieces 6 - 10 mm.