



SOL



SLIM

NERO

NATURAL | NATURAL R10 SILKTECH | NATURAL R11 SILKTECH | LAPADO | LAPADO R10 SILKTECH

600x1200 mm | 24"x48" 600x600 mm | 24"x24"

800x800 mm | 32"x32" 300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO: SOL NERO LAPADO SILKTECH 600X1200 MM - 200X1200 MM REVESTIMIENTO: SOL NERO LAPADO 800X800 MM

SOL NERO



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	-	-	-	-	-
800x800x7,5	-	-	-	-	-	-
600x600x7,5	-	-	-	-	-	-
300x600x7,5	-	-	-	-	-	-

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	27719	G - 1210	-	-
800x800x7,5	-	-	-	-
600x600x7,5	-	-	-	-
300x600x7,5	-	-	-	-

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.




SOL NERO LAPADO 600X1200 MM

SOL

MOSAICOS Y PIEZAS ESPECIALES MOSAICS & SPECIAL PIECES

MOSAICO 50X50
300x300 mm | 12"x12"




COLORES




NERO

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P - 63	P - 63



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE SOL				
				NATURAL	NAT R10 SILKTECH	NAT R11 SILKTECH	LAPADO. LAPPATO	LAP R10 SILKTECH
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS								
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES								
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400	 SLIM 1400
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R10	R11	R9	R10
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	> 42	> 50	-	> 42
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 1 > 25	CLASE 2 > 36	CLASE 3 > 45	CLASE 1 > 25	CLASE 2 > 36
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES								
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	LA	LA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		LA	LA	LA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	HA	HA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		HA	HA	HA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5	5	5